



DECOBETON EVO PRO

DECOBETON Evo PRO

PRÉSENTATION

DECOBETON Evo PRO — Version 2026

DECOBETON Evo Pro est une résine minérale décorative renforcée, développée prioritairement pour la réalisation de sols. Sa formulation, sa résine et sa granulométrie diffèrent de celles de DECOBETON Evo afin d'obtenir une surface plus dure.

⚠ DECOBETON Evo Pro est une formulation différente de DECOBETON Evo — ce n'est ni un simple changement de conditionnement, ni une déclinaison commerciale d'Evo.

DOMAINE D'APPLICATION

Sols (usage prioritaire) Neuf et rénovation

POSITIONNEMENT

DECOBETON Evo Pro est conçu prioritairement pour les surfaces au sol nécessitant une finition minérale renforcée. Son aptitude finale dépend du support, de sa stabilité, de sa préparation, du primaire adapté et du respect du système complet.

SUPPORTS COMPATIBLES

Le support doit être sain, solide, stable, sec, propre, correctement préparé et non soumis à des remontées d'humidité. Un primaire adapté à la nature du support est obligatoire avant application.

PRIMAIRE OBLIGATOIRE

Avant l'application de DECOBETON Evo Pro, un primaire adapté au support est obligatoire :

- Support poreux : primaire adapté aux supports poreux.
- Support fermé ou lisse : primaire adapté aux supports fermés.
- Autre support : prescription adaptée à déterminer selon la nature du support.

MODE D'EMPLOI

1. Incorporer la poudre dans la résine teintée.
2. Mélanger mécaniquement.
3. Turbiner pendant 3 à 4 minutes.

4. Obtenir une pâte parfaitement homogène.
5. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant application.

APPLICATION

Application en deux passes.

Première passe : fonction d'accroche et de construction de la matière — sans serrer excessivement, en préparant l'accroche de la deuxième passe.

Deuxième passe : finition, lissage, serrage, création du rendu final — à l'aide d'une lisseuse inox, d'un couteau américain ou d'un outil adapté.

TEMPS ENTRE LES DEUX PASSES

Temps indicatif entre la première et la deuxième passe : environ 24 heures dans des conditions normales. Ce délai peut être réduit si l'état réel de séchage le permet, à l'appréciation de l'applicateur.

SÉCHAGE APRÈS LA DEUXIÈME PASSE

Après la seconde passe, laisser sécher environ 24 heures à 20 °C avant ponçage et application du Durcifonds.

PONÇAGE

Égrener au grain fin 180, aspirer soigneusement. La surface doit être parfaitement propre avant application du Durcifonds.

DURCIFONDS

Séquence après la seconde passe de DECOBETON Evo Pro :

1. Sécher environ 24 h à 20 °C.
2. Poncer grain 180.
3. Aspirer.
4. Appliquer le Durcifonds (voir sa propre Fiche Technique pour le détail du produit).
5. Attendre son séchage complet avant protection finale.

PROTECTION

Après séchage complet du Durcifonds, appliquer le système de protection adapté conformément à la Fiche Technique du vernis choisi. Pour le Vernis Mat, sa propre Fiche Technique reste la source de vérité pour le dosage, le mélange, le nombre de couches, le séchage et les délais de remise en service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format 9 m²

Poids catalogue 9,12 kg — surface nominale environ 9 m² finis

Format 18 m²

Poids catalogue 17,26 kg — surface nominale environ 18 m² finis

REMARQUE SUR LES RENDEMENTS

Les rendements sont indicatifs et peuvent varier selon la nature et la régularité du support, l'application et les pertes de chantier.

POT LIFE (CONSERVATION APRÈS MÉLANGE)

⚠ Différence majeure avec DECOBETON Evo : après mélange de la poudre et de la résine, la pâte DECOBETON Evo Pro doit être utilisée dans un délai maximal de 72 heures. Conserver le récipient correctement fermé pendant cette durée.

CONSERVATION AVANT MÉLANGE

Conserver les composants dans leurs emballages d'origine fermés, dans des conditions adaptées et à l'abri des températures extrêmes.

SÉCURITÉ

Porter des gants adaptés. Protéger les yeux. Respecter les indications présentes sur les emballages. Éviter le contact prolongé avec la peau. Conserver hors de portée des enfants.